

!! श्री गणेशाय नमः !!

# माँ अम्बे गोल्ड सिल्वर टेस्टिंग लेब

COMPUTE RISED TESTING AND REFINERY CENTER

मिना बाजार (धिरज जी के दूकान के सामने) बेतिया

प्रो०- शम्भु प्रसाद सराफ

Mob.: 9006911611, 7250835900

CUSTOMER : Prakesh Ji

SAMPLE : Rawa

WEIGHT : 15.380 Gm

15380 F=67683  
43.45 51,800  
34,602

SR No. : A- 8518

TIME : 15:32:40

DATE : 18/11/2020

Gold Purity : 43.91

Karat : 10.54

|         |          |           |         |           |         |         |         |
|---------|----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Silver  | : 26.83% | Indium    | : 0.00% | Palladium | : 0.00% | Cobalt  | : 0.00% |
| Copper  | : 23.19% | Iridium   | : 0.08% | Tin       | : 0.00% | Rhodium | : 0.00% |
| Zinc    | : 5.51%  | Ruthenium | : 0.08% | Lead      | : 0.00% | Magnese | : 0.00% |
| Cadmium | : 0.40%  | Osmium    | : 0.00% | Tungustan | : 0.00% | Gallium | : 0.00% |
| Nickel  | : 0.00%  | Rehnum    | : 0.00% | Iron      | : 0.00% | Bismuth | : 0.00% |

NB : The Report Pertains to Specific point and not responsible for other point or melting issues.

Max =  $\pm 00.50\%$

1. हमारे यहाँ गले हुए माल की गारन्टी ली जायेगी ।
2. हमारे यहाँ कच्चे सोने का बदला किया जाता है ।
3. सोने में पाउडर होने पर टंच की गारन्टी नहीं होगी ।

For : Maa Ambey Gold Silver Testing Lab

Thank You - Visit Again

## नियम एवं शर्ते

गहने/सामान/पिघले हुए धातु ग्राहकों के निर्देशानुसार ही जाँच किया जाता है।

2. गहने/सामान/ धातु के किसी भी भाग की शुद्धता के लिए हम जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि हमारी प्रतिष्ठान के द्वारा लेजर बिन्दुका जाँच नहीं किया जाता है। जाँच की रिपोर्ट सिर्फ उसी बिन्दु तक सीमित है, जिसे गहने/धातु/सामान की जाँच गई है।
3. गहनों/धातुओं/सामान में अलग-अलग मात्रा में धातु (सोना/चाँदी/ताँबा/अन्य धातु) होते हैं।
4. गहने/सामान की सोल्डरिंग के बिन्दु पर निम्न स्तर का रीडिंग आ सकता है।
5. पानी चढ़े गहने/पिघले धातु सामान पर अलग-अलग रीडिंग आ सकता है।
6. गहने/सामान/पिघले धातु विभिन्न रसायनों के असर के कारण अलग-अलग रीडिंग दे सकते हैं।
7. अधिक अंतर =  $\pm 00.50\%$

नोट : AU= सोना, AG= चाँदी, CJ= ताम्बा, ZNB= जस्ता, NI= निकल



मानक गणना  
15/1580  
T = 43/15  
34600